


BÉTON POUR TRAVAUX COURANTS DE MAÇONNERIE



25 kg



- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière

↳ DOMAINE D'UTILISATION

- ♦ tous travaux courants de maçonnerie : dalle, éléments coffrés de type appuis de fenêtre, marches, seuils et fixation de piquets

↳ ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- ♦ plusieurs cm

↳ PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- ♦ pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- ♦ les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- ♦ les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produit

↳ IDENTIFICATION

- ♦ ciment : dosage 350 kg/m³ de béton en place
- ♦ sables et graviers tamisés : granulométrie 0 à 12 mm

↳ PERFORMANCES

- ♦ classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+
- ♦ résistance en compression : >35 MPa équivalent B30

Les valeurs indiquées sont des résultats d'essai en laboratoire à +20 °C sur cube 10/10. Elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en oeuvre et par la température

↳ APPLICATION

- ♦ dosage en eau :
 - 2,5 l par sac de 25 kg
- ♦ préparation :

↳ INFOS PRATIQUES

Unités de vente :

- ♦ sac de 25 kg (palette 107x107 filmée complète de 48 sacs soit 1200 kg)

Consommation : 20 kg/m² pour 1 cm d'épaisseur

Conservation : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

▶ N° Indigo 0 820 00 33 00

0,12 € TTC / MN

weber
SAINT-GOBAIN